

Tabelle C.1 — Kriterien für das Neuspleißen oder die Ablage der Seile

Seiltyp und Ausführung	Neuspleißen (wenn lokalisiert)	Ablage
Alle Seile		
— Gruppe von Oberflächengarnen oder -litzen, die um 50 % auf einer Länge, die dem Seildurchmesser entspricht, vermindert sind	X	X
— Seil, das vermutlich einer ruckartigen Belastung ausgesetzt war		X
— Seil, das höheren Temperaturen ausgesetzt war, als für diesen Fasertyp festgelegt ist		X
— Verbrennungen oder Verschmelzungen, die auf einer Länge vom 4-fachen des Seildurchmessers sichtbar sind	X	X
— Abrieb am Innenradius einer Schlaufe, wobei eine Gruppe von Oberflächengarnen oder -litzen um einen Betrag von mehr als 50 % vermindert worden ist	X	X
— Rost auf Nylon (kann auf einen mechanischen Fehler hinweisen)	X	X
— Öl und Fett	Waschen in mildem Waschmittel	
— Erheblicher zunehmender Oberflächenflaum	X	X
	Entfernen der Ursache des Abriebs	
— UV-Schädigung, oberflächliche Garnabspaltungen		X
Für umhüllte Seile		
— Mehr als vier aufeinander folgende herausgezogene Litzen aus der Hülle (die nicht wieder in das Geflecht eingesetzt werden können)	X	X
— Mehr als drei durchschnittene Litzen der Hülle	X	X
— Mehrfach durchschnittene Garne oder Filamente innerhalb eines Abstands von einer Flechtlänge	X	X
— Seilkern durch die Umhüllung sichtbar, aufgrund eines Schadens an der Hülle		X
— Schaden am Kern, wie herausgezogene, durchschnittene, abgeriebene, pulverförmige oder geschmolzene Litzen		X
— Ausstülpung, Seilkern drückt sich durch die Hülle		X